HOJA TÉCNICA

REF: **43.046**

ESMALTE PARA MOTORES "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

DESCRIPCIÓN

Esmalte anticalórico brillante de secado al aire.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para las carcasas de motores, radiadores, aparatos de calefacción domésticos y elementos que deban soportar los efectos de la temperatura.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:

- 1 Blanco
- 2 Marfil
- 3 Crema
- 4 Amarillo Canario
- 5 Amarillo Real
- 6 Gamuza
- 7 Ocre Oro
- 8 Ocre Oscuro
- 9 Marrón
- 10 Naranja
- 11 Bermellón
- 12 Rubí
- 13 Gris Perla
- 14 Gris Claro
- 15 Gris Jamaica
- 16 Azul Cobalto
- 17 Azul Celeste
- 18 Verde Mar
- 19 Verde Esmeralda
- 20 Verde Baleares
- 21 Verde Carruajes
- 22 Negro
- 23 Azul Neptuno
- 24 Oxido Rojo
- 25 Oxido Verde

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,210 g/cm³ a 20ºC

Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir

Manipulable: 10-12 horas

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **43.046**

ESMALTE PARA MOTORES "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

Punto de inflamación:	31 ºC
Rendimiento:	8 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	4 horas
Contenido sólido:	65 %
Viscosidad de suministro:	DIN-6/35 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha o pistola.

Para la dilución se recomienda **20.300 Diluente "Go-Gay"**.

Caso necesario puede aplicarse previamente una primera capa muy diluida de **53.100 Minio de Plomo Electrolítico "Cinco Aros"** o de **58.150 Etch Primer Gris Claro**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona un acabado brillante.

Adherencia muy buena.

Dureza Lápiz Faber B.

Elasticidad Braive buena.

Resistencia a la temperatura: 150ºC, eventualmente 250ºC.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.